

● Material :MT65N

MT65N 材基本特性:

初始磁导率 Initial permeability	$\mu_i$		23℃	650±25%
饱和磁通密度 Saturation magnetic flux density	Bs	mT	23℃	380
相对温度系数 Relative temp factor	$\alpha_{\mu ir}$	$\times 10^{-6}$	20~60℃	12~28
保磁力 Coercive force	Hc	A/m	20℃	0.27
相对损失系数 Relative loss factor at 0.1MHz	$\tan\delta / \mu_i$	$\times 10^{-6}$		27
居里温度 Curie temperature	Tc	℃		>190
电阻率 Electrical resistivity	$\rho$	$\Omega \cdot M$		$10^8$
烧结密度 Density	ds	$g/cm^3$		5.1

MT65N 材料特性曲线

